

# Stripmesh Flex CBM X5 - 340 g/mp, cu suport

## Fișă tehnică

DATE TEHNICE	Unitate	Valoare	Metoda de testare
Material de bază	Denier	1000D X 1000D	(High tenacity yarn) 100%PES
Tip construcție	Weaving/inch	9 X 9	
Greutate mesh	Gsm/m <sup>2</sup>	240 ± 20	DIN53352 BS3424 Method5B
Greutate liner PVC	Gsm/m <sup>2</sup>	100 ± 10	DIN53352 BS3424 Method5B
Greutatea totală	Gsm/m <sup>2</sup>	340 ± 20	DIN53352 BS3424 Method5A
Lățimea	m	până la 3,2	
Rezistența la tracțiune	N/5cm	Warp 850	DIN53352 BS3424
		Weft 750	
Rezistența la rupere	N/5cm	Warp 185	DIN53356 BS3424
		Weft 155	
Rezistența la temperatură	°C	-20 ... +70	DIN53357 BS3425 Method10
Clasă inflamabilitate	-		
Nivel scăzut de cadmiu și metale grele	Reach compliance		

Datele tehnice din această pagină sunt calculate ca medie; o toleranță de +/- 5% este acceptabilă.

# Mesh Knitted CAM X5 - 270 g/mp

## Fișă tehnică

Material flexibil pretensionat compus dintr-o țesătură de poliester special, cu orificii ce permit utilizarea pentru aplicații outdoor. Poate fi imprimat digital cu printere care folosesc cerneluri pe bază de solvent, ecosolvent și UV.

DATE TEHNICE	Unitate	Valoare	Metoda de testare
<b>Suport textil</b>	Denier	1000D X 1000D	
<b>Densitate</b>	Weaving/inch	12 X 12	
<b>Greutatea</b>	G/m <sup>2</sup>	270 ± 5	DIN53352 BS3424 Metoda5B
<b>Lățime</b>	m	Până la 5 m	
<b>Rezistența la tensiune</b>	N/5cm	În lungime 1250	DIN53352 BS3424
		Transversal 1100	
<b>Forța de rupere</b>	N/5cm	În lungime 235	DIN53352 BS3424
		Transversal 225	
<b>Rezistența la temperatură</b>	°C	-20 ... +70	
<b>Certificare inflamabilitate*</b>	B1, B2, M2, NFPA701, DIN75200		

\* la cerere

Datele tehnice din această pagină sunt calculate ca medie; o toleranță de +/- 5% este acceptabilă.

# Mesh Flex Knitted - 310 g/mp

## Fișă tehnică

Material flexibil pretensionat compus dintr-o țesătură de poliester special, cu orificii ce permit utilizarea pentru aplicații outdoor. Poate fi imprimat digital cu printere care folosesc cerneluri pe bază de solvent, ecosolvent și UV.

DATE TEHNICE	Unitate	Valoare	Metoda de testare
<b>Suport textil</b>	Denier	1000D X 1000D	
<b>Densitate</b>	Weaving/inch	12 X 12	
<b>Greutatea</b>	G/m <sup>2</sup>	310 ± 5	DIN53352 BS3424 Metoda5B
<b>Lățime</b>	m	Până la 5 m	
<b>Rezistența la tensiune</b>	N/5cm	În lungime 1250	DIN53352 BS3424
		Transversal 1100	
<b>Forța de rupere</b>	N/5cm	În lungime 235	DIN53352 BS3424
		Transversal 225	
<b>Rezistența la temperatură</b>	°C	-20 ... +70	
<b>Certificare inflamabilitate</b>	nu		

Datele tehnice din această pagină sunt calculate ca medie; o toleranță de +/- 5% este acceptabilă.

# Mesh Flex MS 55 - 350 g/mp, fără suport

## Fișă tehnică

Material flexibil țesut din poliester acoperit cu PVC.

DATE TEHNICE	Unitate	Valoare	Metoda de testare
Grosime	mm	0,50	
Masa totală	$g/m^2$	$350 \pm 30$	EN ISO 2286-2
Masa țesăturii	$g/m^2$	$115 \pm 10$	EN ISO 2286-2
Lățimea	m	3,2	
Rezistența la rupere	daN/50 mm	Lungime: 130	EN ISO 1421
		Lățime: 170	
Rezistența la tracțiune	daN/50 mm	Lungime: 25	DIN 53363
		Lățime: 35	
Transmisia medie de lumină		19,0	Spectrofotometru SF 600 Plus
Permeabilitatea medie la aer	$l / m^2 / s$	1570	EN ISO 9237
Suprafață deschisă	%	10	Intern
Datele tehnice din această pagină sunt calculate ca medie; o toleranță de +/- 5% este acceptabilă.			

# Stripmesh Flex Knitted CAM X5, 370g/mp

## Fișă tehnică

DATE TEHNICE	Unitate	Valoare	Metoda de testare
Material de bază	Denier	1000D X 1000D	(High tenacity yarn) 100%PES
Tip construcție	Weaving/inch	12 X 12	
Greutate mesh	Gsm/m <sup>2</sup>	270 ± 10	DIN53352 BS3424 Method5B
Greutate liner PVC	Gsm/m <sup>2</sup>	100 ± 10	DIN53352 BS3424 Method5B
Greutatea totală	Gsm/m <sup>2</sup>	370 ± 20	DIN53352 BS3424 Method5A
Lățimea	m	3,2 / 5,0	
Rezistența la tracțiune	N/5cm	Warp 1250	DIN53352 BS3424
		Weft 1100	
Rezistența la rupere	N/5cm	Warp 235	DIN53356 BS3424
		Weft 225	
Rezistența la temperatură	°C	-20~70	DIN53357 BS3425 Method10
Inflamabilitate	Respectă clasa B1, B2, NFPA701, DIN75200		
Nivel scăzut de cadmiu și metale grele	(EN71-3)		

Datele tehnice din această pagină sunt calculate ca medie; o toleranță de +/- 5% este acceptabilă.

# Mesh CBM X5 - 270 g/mp, fără suport

## Fișă tehnică

DATE TEHNICE	Unitate	Valoare	Metoda de testare
Material de bază	Denier	1000D X 1000D	(High tenacity yarn) 100%PES
Tip construcție	Weaving/inch	9 X 9	
Greutate mesh	Gsm/m <sup>2</sup>	270 ± 20	DIN53352 BS3424 Method5B
Lățimea	m	3,2	
Rezistența la tracțiune	N/5cm	Warp 850	DIN53352 BS3424
		Weft 750	
Rezistența la rupere	N/5cm	Warp 185	DIN53356 BS3424
		Weft 155	
Rezistența la temperatură	°C	-20 ... +70	DIN53357 BS3425 Method10
Clasă inflamabilitate	-		
Nivel scăzut de cadmiu și metale grele	Reach compliance		

Datele tehnice din această pagină sunt calculate ca medie; o toleranță de +/- 5% este acceptabilă.

# MESH FLEX KNITTED FR(B1) CAMX5

## Fișă tehnică

DATE TEHNICE	Unitate	Valoare	Metoda de testare
Material de bază	Denier	1000D X 1000D	(High tenacity yarn) 100%PES
Tip construcție	Weaving/inch	12 X 12	
Greutate mesh	Gsm/m <sup>2</sup>	310 ± 20	DIN53352 BS3424 Method5B
Greutate liner PVC	Gsm/m <sup>2</sup>	-	DIN53352 BS3424 Method5B
Greutatea totală	Gsm/m <sup>2</sup>	310 ± 20	DIN53352 BS3424 Method5A
Lățimea	m	3,2 / 5,0	
Rezistența la tracțiune	N/5cm	Warp 1250	DIN53352 BS3424
		Weft 1100	
Rezistența la rupere	N/5cm	Warp 235	DIN53356 BS3424
		Weft 225	
Permeabilitate aer	mm/s	2649	GB/T 2410-2008
Transparență	-	37%	GB/T 5453-1997
Rezistența la temperatură	°C	-20~70	DIN53357 BS3425 Method10
Inflamabilitate	Respectă clasa B1		
Nivel scăzut de cadmiu și metale grele	Cadmium free (EN71-3) or Reach Compliance		

Datele tehnice din această pagină sunt calculate ca medie; o toleranță de +/- 5% este acceptabilă.